



THERMO-SIL™ SP-15

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SP-15 Imprimación monocapa

Uso y diseño del producto

SP-15 ha sido formulado con polímeros especiales para maximizar la adhesión a las membranas de PVC y TPO y para resistir la migración de los plastificantes de la membrana de PVC. SP-15 se seca de forma adherente para maximizar la adherencia de los subsiguientes y es transpirable, permitiendo el escape de cualquier vapor de humedad atrapado en el sustrato. SP-15 es un copolímero acrílico libre de plastificantes, monocomponente, a base de agua, de primera calidad, imprimación transparente para aplicar con pistola, brocha o rodillo

Aplicación

SP-15 puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola. Se puede utilizar un equipo de pulverización sin aire de baja presión para aplicar este material. Antes de su uso, el SP-15 puede separarse tras su envío y almacenamiento, aunque puede parecer mezclado. Para obtener los mejores resultados, mezcle bien el contenido de todos los envases con una batidora durante un mínimo de 10 minutos antes de utilizarlo. Antes de aplicar el SP-15, todas las superficies a imprimir deben estar limpias, secas y ser pintables. Puede ser necesario un lavado a presión para mejorar la adherencia. Aplique el SP-15 en una proporción de 1 galón por cada 200 pies cuadrados.

Tamaños de empaque:

SP-15 está disponible en contenedores de 5 galones y 55 galones.

Póngase en contacto con el personal del Servicio Técnico de Huntsman Building Solutions para obtener recomendaciones específicas, precios y disponibilidad de equipos de pulverización y auxiliares.

Propiedades físicas		
Propiedades	Método de prueba/Requerimientos	Valor
Color:		Negro
Contenido de sólidos en peso:	ASTM D 2369	65%(+/-2)
Contenido de sólidos por volumen	ASTM D 2697	64%(+/-2)
Densidad	ASTM D 1475	8.75 lb/gal
Punto de ignición	ASTM D 1310	>212°F
Compuestos orgánicos volátiles:		<50 gramos/litro
Límites de baja y alta temperatura:		0°F a 185°F (-40°C a 85° C)
Tiempo de curación:	24 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad	
Tiempo de secado:	<30 minutos (luz solar directa)	

Almacenamiento, vida útil y tamaños de envase

El SP-15 debe almacenarse entre 50°F y 80°F.

VIDA ÚTIL: 12 meses desde la fecha de fabricación si se almacena correctamente.

Precauciones generales de salud y seguridad

Este producto está destinado a ser utilizado por personal profesional capacitado. Las Hojas de Datos de Seguridad están disponibles y cualquier persona que pueda entrar en contacto con estos productos debe leer y comprenderlas. En caso de emergencia, contactar con el NÚMERO DE EMERGENCIA DE CARECHEM al (866) 928-0789.

ADVERTENCIA: Evitar el contacto de los ojos con el líquido o el aerosol. Los aplicadores deben llevar ropa y guantes de protección y utilizar equipos de protección en la cara, las manos y otras zonas expuestas.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Se recomienda el uso de gafas de seguridad o una careta.

PROTECCIÓN PARA LA PIEL: Se recomienda utilizar guantes resistentes a los productos químicos. Cubra la mayor parte posible de la zona de piel expuesta con ropa adecuada.

¡La PROTECCIÓN RESPIRATORIA es OBLIGATORIA! Se requiere equipo de protección respiratoria, calzado impermeable y ropa de protección en todo momento durante la aplicación de la pulverización. Póngase en contacto con Lapolla para obtener una copia del programa de protección respiratoria desarrollado por la OSHA.

INGESTA: No tomar por vía interna. Considerar la aplicación y las concentraciones ambientales para decidir si son necesarias tomar medidas de protección adicionales.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los datos aquí presentados no están destinados a ser utilizados por aplicadores no profesionales, o por aquellas personas que no compran o utilizan este producto en el curso normal de su negocio. El usuario potencial debe realizar las pruebas pertinentes para determinar el rendimiento y la idoneidad del producto en la aplicación prevista, ya que la determinación final de la idoneidad del producto para cualquier uso particular es responsabilidad del comprador. Todas las garantías en cuanto a los productos suministrados por Huntsman Building Solutions, tendrán únicamente las garantías expresadas por escrito por el fabricante. El único recurso del comprador en cuanto a cualquier reclamación de material será contra el aplicador del producto. Los datos mencionados sobre este producto son orientativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida se considera fiable, pero pueden existir riesgos desconocidos. LAPOLLA INDUSTRIES, INC. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE PATENTES O DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA EL USO. CON RESPECTO A NUESTROS PRODUCTOS O A LA INFORMACIÓN AQUÍ EXPUESTA.

A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y exactos en la fecha de su publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Huntsman Building Solutions para verificar la exactitud antes de especificar o hacer un pedido. No se ofrece ni se implica ninguna garantía de exactitud. Garantizamos que nuestros productos cumplen con el control de calidad de Huntsman Building Solutions. No asumimos ninguna responsabilidad por la cobertura, el rendimiento o las lesiones resultantes del uso.